Příloha P III Naměřená data borovicových vzorků

	Obsah vody v dřevině [%]		
č.m.	Doma	Venku	Voda
1.	7,8	11,2	12,4
2.		11,5	13
3.		11,9	13,6
4.	8,9	11,2	12,9
5.	9,3	12,1	13,8
Průměr	8,7	11,6	13,1
Smdch	0,65	0,41	0,56

Výška **borovicového** hranolu měřena **plochým** hrotem [mm]			
	DOMA	VENKU	VODA
1.	19,921	23,792	23,879
2.	20,028	23,860	24,074
3.	20,090	23,911	24,177
4.	20,092	23,895	24,141
5.	20,119	23,750	24,082
6.	19,999	23,758	23,974
7.	20,040	23,782	23,982
8.	19,949	23,768	23,838
9.	19,951	23,763	24,025
10.	19,853	23,772	24,136
Průměr	20,004	23,805	24,031
Smdch	0,085496	0,060106	0,113004
Median	20,014	23,777	24,050

Výška dřevěného borovicového hranolu **plochým** hrotem

	BOROVICE-DOMA [mm]				
Č.M.	30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
1.	19,977	19,865	19,814	19,740	19,611
2.	19,964	19,885	19,817	19,776	19,658
3.	19,929	19,911	19,831	19,778	19,667
4.	19,921	19,877	19,815	19,730	19,616
5.	19,944	19,871	19,813	19,717	19,597
Průměr	19,947	19,882	19,818	19,748	19,630
Smdch	0,023	0,018	0,007	0,028	0,031
Median	19,944	19,877	19,815	19,740	19,616

Hloubka odstraněné vrstvy [mm]				
30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
0,057	0,122	0,186	0,256	0,374

	BOROVICE-VENKU [mm]				
Č.M.	30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
1.	23,652	23,608	23,588	23,559	23,455
2.	23,641	23,623	23,627	23,574	23,469
3.	23,646	23,627	23,622	23,544	23,464
4.	23,646	23,630	23,599	23,553	23,463
5.	23,653	23,617	23,611	23,557	23,455
Průměr	23,648	23,621	23,609	23,557	23,461
Smdch	0,005	0,009	0,016	0,011	0,006
Median	23,646	23,623	23,611	23,557	23,463

Hloubka odstraněné vrstvy [mm]				
30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
0,158	0,184	0,196	0,248	0,344

	BOROVICE-VODA [mm]				
Č.M.	30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
1.	23,811	23,799	23,845	23,774	23,658
2.	23,826	23,824	23,925	23,843	23,726
3.	23,833	23,862	23,938	23,795	23,755
4.	23,843	23,853	23,939	23,764	23,673
5.	23,853	23,878	23,773	23,806	23,650
Průměr	23,833	23,843	23,884	23,796	23,692
Smdch	0,016	0,032	0,073	0,031	0,046
Median	23,833	23,853	23,925	23,795	23,673

Hloubka odstraněné vrstvy [mm]				
30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
0,198	0,188	0,147	0,234	0,338

Výška **borovicového** hranolu měřena **špičatým** hrotem [mm]			
	DOMA	VENKU	VODA
1.	19,758	23,687	23,811
2.	19,978	23,678	24,073
3.	20,013	23,691	24,121
4.	20,062	23,835	24,124
5.	20,018	23,886	24,101
6.	20,078	23,805	23,918
7.	19,951	23,809	24,010
8.	19,872	23,738	23,909
9.	19,833	23,762	23,854
10.	19,759	23,712	23,822
Průměr	19,932	23,760	23,974
Smdch	0,119376	0,071128	0,125949
Median	19,965	23,750	23,964

Výška dřevěného **borovicového** hranolu **špičatým** hrotem

	BOROVICE-DOMA [mm]				
Č.M.	30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
1.	19,572	19,515	19,237	18,95	
2.	19,487	19,391	19,186	18,952	18,714
3.	19,487	19,282	19,154	19,090	18,754
4.	19,439	19,244	19,058	18,939	18,736
5.	19,412	19,325	19,021	18,958	18,937
6.	19,554	19,301	19,008	18,992	18,872
7.	19,589	19,358	19,240	19,141	18,861
8.	19,555	19,294	19,190	19,095	18,846
9.	19,605	19,418	19,156	18,989	18,806
10.	19,556	19,379	19,438	18,946	18,842
Průměr	19,526	19,351	19,169	19,006	18,812
Smdch	0,065	0,079	0,126	0,074	0,072
Median	19,555	19,342	19,171	18,974	18,824

Hloubka odstraněné vrstvy [mm]				
30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
0,407	0,582	0,763	0,926	1,120

	BOROVICE-VENKU [mm]				
Č.M.	30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
1.	23,270	23,106	22,919	22,727	22,537
2.	23,207	23,099	22,861	22,847	22,485
3.	23,221	23,167	22,974	22,722	22,541
4.	23,279	23,117	23,032	22,819	22,656
5.	23,347	23,268	23,014	22,781	22,603
6.	23,397	23,245	23,017	22,888	22,775
7.	23,374	23,229	23,014	23,317	22,923
8.	23,385	23,175	23,077	22,930	22,761
9.	23,366	23,114	23,192	22,953	22,815
10.	23,313	23,087	23,004	22,904	22,555
Průměr	23,316	23,161	23,010	22,889	22,665
Smdch	0,069	0,067	0,088	0,171	0,146
Median	23,330	23,142	23,014	22,868	22,630

Hloubka odstraněné vrstvy [mm]				
30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
0,444	0,600	0,750	0,871	1,095

	BOROVICE-VODA [mm]				
Č.M.	30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
1.	23,624	23,330	23,390	23,044	22,884
2.	23,465	23,413	23,314	22,966	22,893
3.	23,535	23,424	23,220	23,030	23,083
4.	23,546	23,410	23,279	23,079	22,935
5.	23,509	23,306	23,391	23,186	23,119
6.	23,577	23,329	23,344	23,126	22,976
7.	23,490	23,370	23,412	23,208	22,842
8.	23,535	23,292	23,346	23,006	22,785
9.	23,500	23,446	23,369	23,082	22,944
10.	23,627	23,435	23,345	22,997	23,029
Průměr	23,541	23,376	23,341	23,072	22,949
Smdch	0,055	0,057	0,058	0,080	0,105
Median	23,535	23,390	23,346	23,062	22,940

Hloubka odstraněné vrstvy [mm]				
30/100 [W]	40/100 [W]	50/100 [W]	60/100 [W]	70/100 [W]
0,433	0,599	0,633	0,902	1,025