# Příloha P V Naměřená data olšových vzorků

| | Obsah vody v dřevině [%] | | |
|---|---|---|---|
| Č.m. | Doma | Venku | Voda |
| 1. | 9,3 | 12,1 | 14,7 |
| 2. | 10 | 11,5 | 13,5 |
| 3. | 9 | 10,8 | 14 |
| 4. | 9,7 | 11,7 | 15,6 |
| 5. | 10,2 | 11,3 | 14,5 |
| Průměr | 9,6 | 11,5 | 14,5 |
| Smdch | 0,49 | 0,48 | 0,79 |

| Výška **olšového** hranolu měřena **plochým** hrotem [mm] | | | |
|---|---|---|---|
| | DOMA | VENKU | VODA |
| 1. | 19,224 | 18,895 | 19,036 |
| 2. | 19,219 | 18,907 | 19,161 |
| 3. | 19,210 | 18,944 | 19,188 |
| 4. | 19,204 | 18,930 | 19,190 |
| 5. | 19,199 | 18,953 | 19,179 |
| 6. | 19,185 | 19,001 | 19,075 |
| 7. | 19,160 | 18,923 | 19,196 |
| 8. | 19,179 | 18,903 | 19,215 |
| 9. | 19,123 | 18,920 | 19,210 |
| 10. | 19,049 | 18,940 | 19,147 |
| Průměr | 19,175 | 18,932 | 19,160 |
| Smdch | 0,0536 | 0,0307 | 0,0593 |
| Median | 19,192 | 18,927 | 19,184 |

Výška dřevěného **olšového** hranolu **plochým** hrotem

| | OLŠE-DOMA [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 1. | 18,922 | 18,870 | 18,780 | 18,688 | 18,641 |
| 2. | 18,905 | 18,837 | 18,762 | 18,659 | 18,609 |
| 3. | 18,936 | 18,859 | 18,762 | 18,652 | 18,594 |
| 4. | 18,948 | 18,872 | 18,778 | 18,655 | 18,608 |
| 5. | 18,931 | 18,870 | 18,768 | 18,674 | 18,593 |
| Průměr | 18,928 | 18,862 | 18,770 | 18,666 | 18,609 |
| Smdch | 0,0161 | 0,0147 | 0,0086 | 0,0151 | 0,0194 |
| Median | 18,931 | 18,870 | 18,768 | 18,659 | 18,608 |

| Hloubka odstraněné vrstvy [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 0,247 | 0,314 | 0,405 | 0,510 | 0,566 |

| | OLŠE-VENKU [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 1. | 18,791 | 18,695 | 18,580 | 18,491 | 18,323 |
| 2. | 18,779 | 18,673 | 18,592 | 18,495 | 18,337 |
| 3. | 18,782 | 18,660 | 18,585 | 18,491 | 18,322 |
| 4. | 18,789 | 18,663 | 18,582 | 18,475 | 18,330 |
| 5. | 18,774 | 18,673 | 18,570 | 18,490 | 18,324 |
| Průměr | 18,783 | 18,673 | 18,582 | 18,488 | 18,327 |
| Smdch | 0,0070 | 0,0137 | 0,0080 | 0,0077 | 0,0063 |
| Median | 18,782 | 18,673 | 18,582 | 18,491 | 18,324 |

| Hloubka odstraněné vrstvy [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 0,149 | 0,259 | 0,350 | 0,443 | 0,604 |

| | OLŠE-VODA [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 1. | 18,855 | 18,867 | 18,872 | 18,717 | 18,602 |
| 2. | 18,896 | 18,884 | 18,849 | 18,681 | 18,591 |
| 3. | 18,874 | 18,881 | 18,841 | 18,666 | 18,602 |
| 4. | 18,879 | 18,881 | 18,844 | 18,700 | 18,599 |
| 5. | 18,902 | 18,877 | 18,840 | 18,690 | 18,603 |
| Průměr | 18,881 | 18,878 | 18,849 | 18,691 | 18,599 |
| Smdch | 0,0187 | 0,0066 | 0,0132 | 0,0193 | 0,0049 |
| Median | 18,879 | 18,881 | 18,844 | 18,690 | 18,602 |

| Hloubka odstraněné vrstvy [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 0,279 | 0,282 | 0,310 | 0,469 | 0,560 |

| Výška **olšového** hranolu měřena **špičatým** hrotem [mm] | | | |
|---|---|---|---|
| | DOMA | VENKU | VODA |
| 1. | 19,152 | 18,875 | 19,125 |
| 2. | 19,148 | 18,838 | 19,106 |
| 3. | 19,109 | 18,885 | 19,109 |
| 4. | 19,082 | 18,861 | 19,108 |
| 5. | 19,041 | 18,949 | 19,128 |
| 6. | 19,031 | 18,895 | 19,133 |
| 7. | 18,987 | 18,932 | 19,066 |
| 8. | 18,960 | 18,967 | 19,113 |
| 9. | 19,157 | 18,855 | 19,105 |
| 10. | 19,151 | 18,825 | 19,104 |
| Průměr | 19,082 | 18,888 | 19,110 |
| Smdch | 0,0735 | 0,0476 | 0,0186 |
| Median | 19,096 | 18,880 | 19,109 |

Výška dřevěného **olšového** hranolu **špičatým** hrotem

| | OLŠE-DOMA [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 1. | 18,807 | 18,691 | 18,630 | 18,473 | 18,376 |
| 2. | 18,803 | 18,681 | 18,598 | 18,504 | 18,481 |
| 3. | 18,801 | 18,735 | 18,610 | 18,550 | 18,422 |
| 4. | 18,813 | 18,666 | 18,606 | 18,415 | 18,378 |
| 5. | 18,801 | 18,690 | 18,580 | 18,455 | 18,348 |
| 6. | 18,791 | 18,672 | 18,560 | 18,452 | 18,357 |
| 7. | 18,762 | 18,680 | 18,600 | 18,526 | 18,321 |
| 8. | 18,785 | 18,678 | 18,654 | 18,480 | 18,233 |
| 9. | 18,791 | 18,704 | 18,538 | 18,387 | 18,319 |
| 10. | 18,754 | 18,682 | 18,568 | 18,364 | 18,369 |
| Průměr | 18,791 | 18,688 | 18,594 | 18,461 | 18,360 |
| Smdch | 0,0192 | 0,0196 | 0,0342 | 0,0593 | 0,0655 |
| Median | 18,796 | 18,682 | 18,599 | 18,464 | 18,363 |

| Hloubka odstraněné vrstvy [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 0,291 | 0,394 | 0,487 | 0,621 | 0,721 |

| | OLŠE-VENKU [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 1. | 18,651 | 18,576 | 18,430 | 18,342 | 18,162 |
| 2. | 18,657 | 18,541 | 18,432 | 18,281 | 18,134 |
| 3. | 18,673 | 18,470 | 18,433 | 18,267 | 18,208 |
| 4. | 18,654 | 18,547 | 18,416 | 18,333 | 18,206 |
| 5. | 18,655 | 18,524 | 18,436 | 18,235 | 18,149 |
| 6. | 18,637 | 18,519 | 18,455 | 18,293 | 18,149 |
| 7. | 18,661 | 18,525 | 18,418 | 18,292 | 18,140 |
| 8. | 18,653 | 18,533 | 18,431 | 18,297 | 18,089 |
| 9. | 18,688 | 18,563 | 18,471 | 18,301 | 18,109 |
| 10. | 18,652 | 18,497 | 18,407 | 18,256 | 18,163 |
| Průměr | 18,658 | 18,530 | 18,433 | 18,290 | 18,151 |
| Smdch | 0,0138 | 0,0307 | 0,0187 | 0,0325 | 0,0374 |
| Median | 18,655 | 18,529 | 18,432 | 18,293 | 18,149 |

| Hloubka odstraněné vrstvy [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 0,230 | 0,359 | 0,455 | 0,598 | 0,737 |

| | OLŠE-VODA [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č.M. | 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 1. | 18,682 | 18,634 | 18,573 | 18,507 | 18,266 |
| 2. | 18,627 | 18,689 | 18,626 | 18,492 | 18,264 |
| 3. | 18,739 | 18,722 | 18,574 | 18,448 | 18,278 |
| 4. | 18,764 | 18,728 | 18,598 | 18,408 | 18,298 |
| 5. | 18,771 | 18,738 | 18,586 | 18,446 | 18,311 |
| 6. | 18,697 | 18,715 | 18,628 | 18,431 | 18,341 |
| 7. | 18,688 | 18,660 | 18,685 | 18,513 | 18,264 |
| 8. | 18,743 | 18,649 | 18,594 | 18,440 | 18,361 |
| 9. | 18,757 | 18,764 | 18,555 | 18,517 | 18,331 |
| 10. | 18,734 | 18,653 | 18,587 | 18,432 | 18,324 |
| Průměr | 18,720 | 18,695 | 18,601 | 18,463 | 18,304 |
| Smdch | 0,0455 | 0,0443 | 0,0373 | 0,0398 | 0,0352 |
| Median | 18,737 | 18,702 | 18,591 | 18,447 | 18,305 |

| Hloubka odstraněné vrstvy [mm] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/100 [W] | 40/100 [W] | 50/100 [W] | 60/100 [W] | 70/100 [W] |
| 0,389 | 0,414 | 0,509 | 0,646 | 0,806 |

Oblast grafu oblast